

NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD EXTERIOR SEMI GLOSS
นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์ สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา

 มอก. 2321-2549
 สอนิยามมาตรฐานสากล

 มอก. 2514-2553
 สอนิยามมาตรฐานสากล


TGL-4-R4-14

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สูดยอเทคโนโลยีอณูเม็ดสีละเอียดจากประเทศญี่ปุ่น เพิ่มพลังการยึดเกาะและแทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นใน เพิ่มการปกป้องบ้านให้อยู่ได้ยาวนานดูสวยเหมือนใหม่

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมเป็นฝุ่นผง
- ป้องกันไม่ให้คราบสกปรกฝังลึกลงสู่ผนัง
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- กลบพื้นผิวดี ทำให้พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม
- ทนทานต่อการเกิดคราบด่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม
- กลิ่นอ่อน สาระระเหยต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	กึ่งเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	35 - 40 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์ วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี

กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
	หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
	แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดซิลด์ สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
	บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า