

คุณสมบัติ

สีรองพื้นสูตรน้ำมันเนื้อสีขาว เหมาะสำหรับปูนสด ปูนใหม่ และปูนเก่า ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสีโป่งพอง ลอกล่อน และคราบด่างที่เกิดมาจากผนังปูนที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะ เช่น ผนังปูนชายล่าง ผนังปูนของอาคารที่ติดกับแหล่งน้ำ หรือผนังปูนที่มีความชื้นสะสมสูง ด้วยเทคโนโลยี Ultra-Block กาวอะคริลิกสูตรพิเศษจากนิปปอนเพนต์ที่ซึมลึก และให้การปกป้องเหนือกว่าสีรองพื้นสูตรทนความชื้นทั่วไปถึง 3 เท่า สร้างชั้นฟิล์มเป็นเกราะภายในชั้นปูนเพื่อล็อกความชื้น หมดปัญหาสีโป่งพอง ลอกล่อน และคราบด่างที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ทนต่อความชื้นดีเยี่ยม
- ทนต่อคราบเกลือ และคราบด่างในปูนดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของฟิล์มสี
- แทรกซึมพื้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะสูง
- กลบพื้นผิวได้ดี ประหยัดสีกับหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	เทอร์โมพลาสติก อะคริลิก เรซิน
ชนิด	สำหรับปูนใหม่ ปูนเก่า หรือปูนที่มีความชื้นสูง ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เงา
เจดสี	ขาว
คุณภาพสินค้า	เกรดอัลตราพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	สีรองพื้นปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ บริเวณที่มีความชื้นสูง แผ่นพรีคาสท์ แผ่น GRC กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ เป็นต้น
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	31 - 33 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	34 - 36 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	110 - 125 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	30 - 45 นาที
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	8 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	นิปปอน อัลคีด คีนเนอร์ / ไอ-คีนเนอร์ #01
การเจือจาง (%)	คนให้เข้ากันก่อนใช้งาน ไม่ต้องผสมเจือจางด้วยคีนเนอร์ ถ้าจำเป็นสามารถผสมคีนเนอร์ได้ไม่เกิน 3% โดยน้ำหนัก

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
-------------	---

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ - กรณีทั่วไป ควรทิ้งปูนไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทาสีรองพื้น - กรณีเร่งงาน ควรทิ้งปูนไว้ให้แห้ง หรือมีความชื้นไม่เกิน 70% โดยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
ระบบสี	สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ สีทับหน้า ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวอร์รอนด์ จำนวน 2-3 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2-3 เที่ยว หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา การจัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ การตกแต่งก่อนนอนกัน การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน อายุผลิตภัณฑ์ 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ