

คุณสมบัติ

สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรทนความชื้นสูง สำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ หรือปูนสด สูตรน้ำมัน ผสมเนื้อสีขาวเข้มข้น มาพร้อมเทคโนโลยี Hydro SEAL ที่แทรกซึมลึก ซึ่ลปิดรูพรุนของผนังทุกรูปแบบ ป้องกันไม่ให้ด่างและเกลือในปูน แทรกซึมออกมาทำลายฟิล์มสี พร้อม Extra Titanium กลบพื้นผิวขรุขระใน 1 เที่ยว สร้างพื้นระเกะระรังให้ผนังและฟิล์มสียึดเกาะกันได้ดี ทดปัญหาสีลอก ล่อน บวมพอง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความชื้นสูง เช่น ผนังที่ใกล้แหล่งน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องใต้ดินใต้ พื้นที่ยื่นอากาศ หรืองานปูนสด

- บล็อกความชื้นในปูนได้ดีเยี่ยม สีไม่พอง ไม่ลอกล่อน
- ทนทานต่อการเกิดคราบด่าง คราบเกลือ
- อเนกประสงค์ ใช้กับงานปูนใหม่ ปูนเก่าที่ไม่เป็นฝุ่นขอลค์มาก ปูนสด
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- แทรกซึมพื้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะสูง
- กลบพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีกับหน้า
- กลิ้งขึ้นง่าย เรียบเนียน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	เทอร์โมพลาสติก อะคริลิก เรซิน
ชนิด	สำหรับปูนใหม่ ปูนเก่า หรือปูนที่มีความชื้นสูง ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เหลือบเงา
เจดสี	ขาว
คุณภาพสินค้า	เกรดพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	สีรองพื้นปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ บริเวณที่มีความชื้นสูง แผ่นพรีคาสท์ แผ่น GRC กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ เป็นต้น
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	36 - 38 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	51 - 53 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	94 - 108 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	20 - 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	2 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	นิปปอน อัลคีด คีนเนอร์ / ไอ-คีนเนอร์ #01
การเจือจาง (%)	คนให้เข้ากันก่อนใช้งาน ไม่ต้องผสมเจือจางด้วยคีนเนอร์ ถ้าจำเป็นสามารถผสมคีนเนอร์ได้ไม่เกิน 3% โดยน้ำหนัก

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
-------------	--

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งสนิท หรือมีความชื้นไม่เกิน 40% โดยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่ เหมาะสม ก่อนการทาสี
ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวอร์รอนด์ จำนวน 2-3 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายใน ด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2-3 เที่ยว หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกแต่งก่อนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็น เนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไป พบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เรา จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย มีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ